

Admitex HP 1.3

SUPERPLASTYFIKATOR

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEX HP 1.3 to domieszka stworzona na bazie estrów polikarboksyłanowych. Dzięki silnej redukcji wody zarobowej można uzyskać betony o wysokiej trwałości, wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz końcowej. Domieszkę można wykorzystywać w szerokim zakresie oczekiwanej konsystencji mieszanki betonowej. Pozwala produkować mieszanki betonowe o wysokiej stabilności reologicznej, odporne na segregację jak i osiągnięcie przez beton wysokiej jakości powierzchni.

Dzięki zastosowaniu domieszki ADMITEX HP 1.3 można osiągnąć:

- zwiększenie ciekłości / konsystencji mieszanki betonowej,
- zwiększenie wytrzymałości początkowej i końcowej,
- poprawę przepompowywania i zabudowania mieszanki betonowej,
- zwiększenie odporności betonu na wodoszczelność, nasiąkliwość jak i mrozoodporność,
- zapewnia stałość napowietrzenia mieszanki betonowej.

ZASTOSOWANIE

- do betonów towarowych i prefabrykowanych,
- betony wysokowartościowe BWW i samozagęszczalne (SCC)
- do betonów zbrojonych i sprężanych,
- do wszystkich typów cementów

DOZOWANIE

Dozowanie od 0,6% do 2,5% masy cementu. Zalecane dozowanie 1,5 % do masy cementu. Ustalenie optymalnej dawki domieszki należy określić na podstawie zarobów próbnych. Przy dozowaniu wtórnym na budowie do betonomieszarki zalecany jest czas mieszania 1 min/ 1m mieszanki.

DANE TECHNICZNE

Baza: estry polikarboksyłowe

Barwa: żółta/bursztynowa

Gęstość: 1,04 kg/dm³

pH: 7

Zawartość chlorków < 0,10%

Zawartość suchej masy: 32%

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy.



Admitex HP 1.3

SUPERPLASTYFIKATOR

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK HP 1.3 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 530 767 987 lub 530 767 791

