

## DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH

### CHARAKTERYSTYKA

**ADMITEK LP 0.3** to domieszka przeznaczona do betonów wibroprasowanych, umożliwiającą lepsze zagęszczenia mieszanki betonowej podnosząc jednocześnie trwałość mechaniczną uzyskanego wyrobu. Już przy minimalnym dozowaniu można osiągnąć:

- zmniejszenie ilości stosowanego cementu,
- zwiększona wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu,
- poprawa wydajności produkcji,
- zmniejszenie nasiąkliwości oraz skłonności do powstawania wykwitów,
- zmniejszenie skłonności do powstawania wykwitów

### ZASTOSOWANIE

- do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych,
- do wyrobów małej architektury: palisady, donice itd.,
- do wyrobów drogowych: kostka drogowa, krawężniki, obrzeża,
- do pustaków zalewowych i bloczków betonowych.

### DOZOWANIE

Domieszkę należy dodawać w zakresie 0,2 – 0,6% masy spoiwa i jest zależne od przyjętych wymagań technicznych. Dozować razem z wodą zarobową. Czas mieszania mieszanki powinien być starannie określony.

### DANE TECHNICZNE

Barwa: jasno brązowy

Gęstość: 1,007

pH: 7±1

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać. Produkt jest niepalny. Termin ważności wynosi 12 miesięcy.

### OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem praktycznie nieszkodliwym,



# Admitex LP 0.3

## DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH

### ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

**ADMITEK LP 0.3** nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

### UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79**

