

# Admitex MURA

## DOMIESZKA DO ZAPRAW

### CHARAKTERYSTYKA

ADMITEK MURA jest domieszką przeznaczoną do produkcji zapraw cementowo-piaskowych na wlece betoniarstwie lub bezpośrednio na placu budowy. Dzięki składnikom napowietrzającym zaprawa ma bardzo dobrą urabialność i przyczepność do powierzchni oraz zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i mrozoodporność. Substancje opóźniające umożliwiają wydłużenie stosowania zaprawy nawet do 72 godzin.

### ZASTOSOWANIE

- Szerokie zastosowanie, wszędzie tam gdzie wykorzystujemy zaprawę murarską,
- do wszystkich rodzajów cementów

### DOZOWANIE

Domieszkę należy dodawać w zakresie 1,0 – 2,0% masy spoiwa i jest zależna od przyjętych wymagań technicznych oraz od rodzaju cementu i uziarnienia piasku. Dozować razem z wodą zarobową. Czas mieszania mieszanki powinien być starannie określony.

### DANE TECHNICZNE

Baza: rodki napowietrzające i opóźniające

Barwa: bezbarwna

Gęstość: 1,1 g/cm<sup>3</sup> ±0,02

Zawartość chlorków < 0,1%

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu lub zamrażaniu należy przemieszać. Produkt jest niepalny. Termin ważności wynosi 12 miesięcy.

### OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych rodzkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem praktycznie nieszkodliwym,

### ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK MURA nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami, błonami nosowymi oraz skórą. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępną w Karcie Charakterystyki.



### UWAGI

*Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenia w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane właściwości surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.*

*W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79***

