

DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEK AP3 jest plastyfikatorem do stosowania w produkcji elementów z betonu wibroprasowanego. Charakteryzuje się mocnym działaniem dyspersyjnym, lekkim napowietrzeniem oraz silną retencją wody. Połączenie tych cech daje doskonały efekt przy produkcji kostki brukowej, krawężników, obrzeży itp. Mechanizm retencji powoduje możliwość regulacji wody zarobowej w szerokim zakresie bez efektów negatywnych np. „beczek”. Poprawa hydratacji cementu umożliwia wzrost gęstości wyrobów i związaną z nim poprawę parametrów mechanicznych.

ZASTOSOWANIE

- do wyrobów drogowych: kostka brukowa, krawężniki
- do warstw fakturowych i konstrukcyjnych betonów wibroprasowanych,
- do wyrobów małej architektury: palisady, donice itd.,

DOZOWANIE

Domieszkę należy dozować w zakresie 0.3 – 0.5 % masy spoiwa do warstwy konstrukcyjnej oraz 0.4 – 0.5 % masy cementu do warstwy fakturowej. Dozować razem z wodą zarobową. Czas mieszania oraz optymalna ilość domieszki powinna być określona na podstawie prób.

DANE TECHNICZNE

Baza: modyfikowane surfaktanty

Barwa: mleczno-biała

Gęstość: 1,000±0,02

pH: 8-10

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać. Produkt jest niepalny. Termin ważności wynosi 12 miesięcy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem praktycznie nieszkodliwym,



DOMIESZKA DO WYROBÓW WIBROPRASOWANYCH

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK AP 3 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 32 601 24 79

