

CHARAKTERYSTYKA

ADMITEK LP 0.4 jest domieszką przeznaczoną do betonów wibroprasowanych oraz betonów wilgotnych, umożliwiającą lepsze zagęszczenia mieszanki betonowej podnosząc jednocześnie trwałość mechaniczną uzyskanego wyrobu.

Już przy minimalnym dozowaniu można osiągnąć:

- zmniejszenie ilości stosowanego cementu,
- zwiększone wytrzymałości początkowe i końcowe,
- zwiększenie wydajności produkcji,
- poprawę wyglądu – ostrzejsze krawędzie, bardziej zwartą powierzchnię,
- zwiększenie szczelności, nasiąkliwości jak i mrozoodporności,
- zmniejszenie skłonności do powstawania wykwitów,
- zwiększenie intensywności koloru.

ZASTOSOWANIE

- do warstw fakturowych betonów wibroprasowanych,
- do wyrobów małej architektury: palisady, donnice itd.,
- do wyrobów drogowych: kostka drogowa, krawężniki

DOZOWANIE

Domieszkę należy dodawać w zakresie 0,2 – 0,6% masy spoiwa i jest zależne od przyjętych wymagań technicznych. Dozować razem z wodą zarobową. Czas mieszania mieszanki powinien być starannie określony.

DANE TECHNICZNE

Baza: surfaktanty

Barwa: zielono-niebieska

Gęstość: 1,007 ±0,02

pH: 7±1

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40°C. Po dłuższym składowaniu lub zamrożeniu należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy.

OPAKOWANIE I TRANSPORT

- w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych,
- w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych,
- transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR,
- domieszka jest produktem bezpiecznym,



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

ADMITEK LP 0.4 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

UWAGI

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu. Ze względu na zróżnicowane użycie surowców przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

*W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: **32 601 24 79***

