

Napowietrzacz

Charakterystyka

ADMITEX AP 3 to domieszka o działaniu kompleksowym przeznaczona głównie do produkcji elementów z betonu wibroprasowanego. Charakteryzuje się mocnym działaniem dyspersyjnym, znaczną retencją wody w mieszance oraz lekkim napowietrzeniem. Domieszka pozwala na uzyskanie widocznych efektów "zaciągu" na powierzchniach bocznych ścianek. Dzięki tym właściwościom bardzo dobrze spisuje się przy produkcji kostki brukowej, krawężników i innych elementów galanterii betonowej. Znaczna retencja wody pozwala na produkowanie elementów z wysoką zawartością wody w mieszance betonowej, bez powstania negatywnych efektów "beczek" na powierzchniach bocznych wyrobów. Silny efekt dyspersji ziaren cementowych wpływa na poprawę hydratacji cementu i jego optymalne wykorzystanie, obserwowana jest znacząca poprawa parametrów zagęszczenia a co za tym idzie parametrów wytrzymałościowych. Ze względu na poprawę szczelności betonu wpływa na ograniczenie powstawania wykwitów wapiennych

Dzięki zastosowaniu domieszki ADMITEX AP 3 można osiągnąć:

- znaczną retencję wody w mieszance do wyrobów o niskim w/c,
- lepszą dyspersję ziaren spoiwa
- ograniczenie powstawania efektów "beczki" podczas produkcji
- poprawę szczelności betonu
- ograniczenie nasiąkliwości produkowanych elementów betonowych
- poprawę odporności na warunki atmosferyczne
- ograniczenie powstawania wykwitów wapiennych
- optymalizację parametrów mieszanki, betonu oraz kosztów

- do wyrobów dla drogownictwa
- kostka brukowa
- krawężniki i obrzeża betonowe
- do warstwy konstrukcyjnej
- do warstwy fakturowej
- do wyrobów małej architektury ulic i ogrodów

Napowietrzacz

Dane techniczne

Barwa:	Gęstość:	pH:	Zawartość chlorków:
mleczny	1,00 ± 0,02	6	< 0,10

Magazynowanie

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40 C. Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać.

Termin ważność 12 miesięcy

Opakowanie i transport

w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych

w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych

transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR

domieszka jest produktem bezpiecznym

Zalecenia bezpieczeństwa

ADMITEX AP 3 nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

Uwagi

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu ze względu na zróżnicowane użycie surowców. przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania.

Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 530 767 117