

Przyspieszacz

Charakterystyka

ADMITEK S-FAST jest ciekłą domieszką bezchlorkową poprawiającą urabialność mieszanki betonowej oraz przyspieszającą hydratację cementu i twardnienie betonu. Zaleca się stosowanie w okresach obniżonych temperatur powietrza, powoduje obniżenie temperatury zamarzania wody zawartej w betonie. Dzięki zastosowaniu domieszki otrzymujemy zwiększenie wytrzymałości betonu we wczesnym etapie jego dojrzewania. Zastosowanie domieszki nie zwalnia z obowiązku zapewnienia odpowiedniej pielęgnacji betonu w warunkach obniżonych temperatur

Dzięki zastosowaniu domieszki ADMITEK S-FAST można osiągnąć:

- możliwość bezpiecznej produkcji betonu w warunkach obniżonych temperatur
- przyspieszenie hydratacji cementu
- zwiększenie wytrzymałości początkowej betonu ,
- obniżenie temperatury zamarzania wody w betonie

- do betonów towarowych
- do betonów prefabrykowanych
- do betonów zbrojonych i sprężanych
- do betonów drogowych i mostowych
- do betonów w warunkach obniżonych temperatur
- do wszystkich typów cementów

Przyspieszacz

Dane techniczne

Barwa:	Gęstość:	pH:	Zawartość chlorków:
różowawy	1,5 ± 0, 02	5,5	< 0,10

Magazynowanie

Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-40 C. Po dłuższym składowaniu lub zamarznięciu należy przemieszać.

Termin ważność 12 miesięcy

Opakowanie i transport

w 1000 litrowych kontenerach zwrotnych

w 200 litrowych beczkach z tworzywa sztucznego zwrotnych

transport w zamkniętych środkach transportu, nie podlega ograniczeniom ADR

domieszka jest produktem bezpiecznym

Zalecenia bezpieczeństwa

ADMITEX S-FAST nie jest materiałem niebezpiecznym. Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. W razie zbrudzenia zdjąć ubranie i spłukać zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki.

Uwagi

Dane zawarte w Karcie Informacyjnej mają charakter orientacyjny i zostały podane w oparciu o doświadczenie w produkcji i praktycznym stosowaniu ze względu na zróżnicowane użycie surowców. przy produkcji betonu należy przeprowadzić odpowiednie próby i badania.

Gwarancja jakości obejmują jedynie sprzedaż i dostawę produktu i nie obejmuje sposobu w jaki klient magazynuje produkt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 530 767 117